

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-010856

(43)Date of publication of application : 19.01.1999

(51)Int.Cl.

B41J 2/01

B41M 5/00

G09D 11/00

(21)Application number : 09-170204

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing : 26.06.1997


(72)Inventor : KUBOTA KAZUhide
MIYABAYASHI TOSHIYUKI

(54) INK FOR INK JET RECORDING AND RECORDING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize the acquisition of a favorable printed image having no printing unevenness and developing a small blur on a regenerated paper by a method wherein a solution containing a multivalent metal salt or the like and its derivative is employed as a reactive solution adhering to a recording medium and a composition containing a colorant and the like and an aqueous solvent and having a specified pH value is employed as an ink composition.

SOLUTION: A chamber for an ink composition and a chamber for a reactive solution are provided in an ink tank 2, which communicates through an ink tube 3 with a recording head 1. The reactive solution is discharged from a nozzle surface during the movement of the recording head 1 so as to form a band-like reactive solution adherent region on a recording medium 7. Next, the recording medium 7 is moved by the predetermined amount towards its paper feeding direction. During the movement of the recording medium 7, the recording head 1 is moved to the direction opposite to the above-mentioned paper feeding direction so as to return to the left end position of the recording medium 7 in order to print the ink composition to the reactive solution adherent region. This reactive solution contains a multivalent metal salt or a polyallyl amine or its derivative. The ink composition contains at least a colorant, an inorganic oxide colloid and an aqueous solvent and has the pH of 9 or higher.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-10856

(43) 公開日 平成11年(1999) 1月19日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	F I	
B 4 1 J 2/01		B 4 1 J 3/04	1 0 1 Y
B 4 1 M 5/00		B 4 1 M 5/00	A
C 0 9 D 11/00		C 0 9 D 11/00	

審査請求 未請求 請求項の数19 O L (全 15 頁)

(21) 出願番号 特願平9-170204

(22) 出願日 平成9年(1997) 6月26日

(71) 出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(72) 発明者 榎田 和 英

長野県諏訪市大和三丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

(72) 発明者 宮 林 利 行

長野県諏訪市大和三丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内


(74) 代理人 弁理士 佐藤 一雄 (外2名)

(54) 【発明の名称】 インクジェット記録用インクおよび記録方法

(57) 【要約】

【課題】 第一液とインク組成物との二液を印字するインクジェット記録方法において、良好な印刷画像、とりわけ再生紙においてもにじみが少なく、かつ印字ムラのない画像、さらにはカラーブリードのない画像が実現できる方法の提供。

【解決手段】 多価金属塩を含んだ第一液と、無機酸化コロイドおよびアルカリ金属水酸化物とを組み合わせ含んだインク組成物とを用いる。すなわち、記録媒体に、第一液を付着させ、その後インク組成物をインクジェット記録方法によって付着させて印刷を行う。



1

【特許請求の範囲】

【請求項 1】記録媒体に、反応液とインク組成物とを付着させて、印字を行うインクジェット記録方法であって、

前記反応液が多価金属塩またはポリアリアルアミンもしくはその誘導体を含んでなるものであり、
前記インク組成物が、着色剤、無機酸化物コロイド、および水性溶媒を少なくとも含有してなり、その pH が 9 以上のものである、インクジェット記録方法。

【請求項 2】インク組成物の pH がアルカリ金属水酸化物によって調整されてなるものである、請求項 1 に記載のインクジェット記録方法。


【請求項 3】インク組成物が糖をさらに含有してなるものである、請求項 1 または 2 に記載のインクジェット記録方法。

【請求項 4】前記インク組成物が着色剤として顔料を含有してなるものである、請求項 1 ～ 3 のいずれか一項に記載のインクジェット記録方法。

【請求項 5】前記インク組成物が無機酸化物コロイドとしてコロイダルシリカを含有してなるものである、請求項 1 ～ 4 のいずれか一項に記載のインクジェット記録方法。

【請求項 6】前記インク組成物が、エポキシ基と反応可能な官能基を有するエポキシ基含有化合物および／またはエポキシ基と反応可能な官能基を有しないエポキシ基含有化合物をさらに含んでなるものである、請求項 1 ～ 5 のいずれか一項に記載のインクジェット記録方法。

【請求項 7】前記エポキシ基含有化合物が、エポキシ基



(式中、n は 4 ～ 9 の自然数を表わす)

【請求項 10】前記インク組成物が樹脂エマルジョンをさらに含有してなるものである、請求項 1 ～ 9 のいずれか一項に記載のインクジェット記録方法。

【請求項 11】前記反応液が多価金属塩として硝酸塩またはカルボン酸塩を含んでなるものである、請求項 1 ～ 10 のいずれか一項に記載のインクジェット記録方法。

【請求項 12】前記カルボン酸塩を構成するカルボン酸イオンが、炭素数 1 ～ 6 の飽和脂肪族モノカルボン酸（このモノカルボン酸の飽和脂肪族炭化水素基上の水素原子は水酸基で置換されていてもよい）または炭素数 6 ～ 10 の炭素環式モノカルボン酸から誘導されるものである、請求項 11 に記載のインクジェット記録方法。

【請求項 13】前記反応液がエポキシ硬化剤をさらに含んでなるものである、請求項 1 ～ 12 のいずれか一項に記載のインクジェット記録方法。

【請求項 14】前記エポキシ硬化剤が水溶性ポリアミンである、請求項 13 に記載のインクジェット記録方法。


【請求項 15】反応液を記録媒体に付着させ、その後該

2

含有樹脂エマルジョンおよび／または水溶性エポキシ化合物である、請求項 6 に記載のインクジェット記録方法。

【請求項 8】前記エポキシ基含有樹脂エマルジョンが、下記の式 (I) および (II) で表される繰返し単位を含んでなる共重合体を含んでなるものである、請求項 7 に記載のインクジェット記録方法。

【化 1】



(式中、

R¹ および R² は独立して H または CH₃ を表し、

R³ はその構造中にアルキル基、水酸基、カルボキシル基、およびスルホン酸基から選ばれる一種以上の基を含んでなる基を表わす)。

【請求項 9】前記水溶性エポキシ化合物が下記の式で表されるものである、請求項 7 に記載のインクジェット記録方法。

【化 2】

記録媒体にインク組成物を印字する、請求項 1 ～ 14 のいずれか一項に記載のインクジェット記録方法。

【請求項 16】インク組成物を記録媒体に印字し、その後該記録媒体に反応液を付着させる、請求項 1 ～ 14 のいずれか一項に記載のインクジェット記録方法。

【請求項 17】前記反応液と前記インク組成物をインクジェット記録装置からの射出直前または射出直後に混合して記録媒体に印字する、請求項 1 ～ 14 のいずれか一項に記載のインクジェット記録方法。

【請求項 18】反応液が、イエロー染料、シアン染料、またはマゼンタ染料を含んでなるカラーインクである、請求項 1 ～ 17 のいずれか一項に記載のインクジェット記録方法。

【請求項 19】請求項 1 ～ 18 のいずれか一項に記載の方法によって印字された、記録物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の背景】

【発明の分野】

本発明は、インクジェット記録方法に関し、詳しくは記録媒体に反応液とインク組成物とを付着させて印字を行うインクジェット記録方法に関する。

【0002】背景技術

インクジェット記録方法は、インク組成物の小滴を飛翔させ、紙等の記録媒体に付着させて印刷を行う印刷方法である。この方法は、比較的安価な装置で高解像度、高品位な画像を、高速で印刷可能であるという特徴を有する。通常インクジェット記録に使用されるインク組成物は、水を主成分とし、これに着色成分および目詰まり防止等の目的でグリセリン等の湿潤剤を含有したものが一般的である。

【0003】一方、インクジェット記録方法として、最近新たに、多価金属塩溶液を記録媒体に適用した後、少なくとも一つのカルボキシル基を有する染料を含むインク組成物を適用する方法が提案されている（例えば、特開平5-202328号公報）。この方法においては、多価金属イオンと染料から不溶性複合体が形成され、この複合体の存在により、耐水性がありかつカラーブリードがない高品位の画像を得ることができるとされている。

【0004】また、少なくとも浸透性を付与する界面活性剤または浸透性溶剤および塩を含有するカラーインクと、この塩との作用により増粘または凝集するブラックインクとを組合せて使用することにより、画像濃度が高くかつカラーブリードがない高品位のカラー画像が得られるという提案もなされている（特開平6-106735号公報）。すなわち塩を含んだ第一の液と、インク組成物との二液を印字することで、良好な画像が得られるとするインクジェット記録方法が提案されている。

【0005】また、その他にも二液を印字するインクジェット記録方法が提案されている（例えば、特開平3-240557号公報、特開平3-240558号公報）。

【0006】このような二液を印字するインクジェット記録方法において、さらに性能の向上が望まれる点を挙げれば次の通りである。

【0007】まず第一は、着色成分の定着能力の改善である。近年、上質紙に替わって再生紙が使用されることが多くなっている。再生紙は上質紙に比べインクが浸透しやすい場合が多い。このため、上質紙では高品位の画像が得られても、再生紙では画像のにじみやカラーブリードが発生してしまうことがあり、改善が求められている。

【0008】第二は、印刷ムラである。印刷ムラとは、紙上での着色成分の偏りからくる印刷物の色濃度の乱れである。印刷ムラは、通常サイズの文字では大きな問題とはならないが、図形やグラフ等を印刷しなければならない様な用途にあっては、重要な問題となってくる。

【0009】第三は、使用できる着色成分を拡大するこ

とである。二液を印字するインクジェット記録方法の多くは、金属イオンと着色成分が有するカルボキシルイオンとの塩析現象を利用するものである。従って、着色成分はカルボキシル基を有することが前提条件となる。しかし染料の中には、カルボキシル基以外の基、例えばスルホン基の作用により水溶化しているものもあり、このような染料の利用も可能にする記録方法が求められているといえる。

【0010】

【発明の概要】本発明者等は、今般、二液を印字するインクジェット記録方法において、無機酸化物コロイドを含有し、そのpHが9以上のインク組成物を用いることによって、良好な画像が実現できるとの知見を得た。本発明はかかる知見に基づくものである。

【0011】従って、本発明は、二液を印字するインクジェット記録方法において、良好な画像が実現できる方法の提供をその目的としている。

【0012】より具体的には、再生紙においても良好な画像が実現できる二液を印字するインクジェット記録方法の提供を目的としている。

【0013】さらに、印字ムラのない画像が実現できる二液を印字するインクジェット記録方法の提供を目的としている。

【0014】さらにまた、広い範囲の着色成分の利用が可能な二液を印字するインクジェット記録方法の提供を目的としている。

【0015】そして、本発明によるインクジェット記録方法は、記録媒体に、反応液とインク組成物とを付着させて、印字を行うインクジェット記録方法であって、反応液が多価金属塩またはポリアリルアミンもしくはその誘導体を含んでなるものを用い、かつインク組成物として着色剤、無機酸化物コロイド、および水性溶媒を少なくとも含有し、かつそのpHが9以上のものを用いる。

【0016】

【発明の具体的説明】

インクジェット記録方法

本発明によるインクジェット記録方法は、記録媒体に反応液とインク組成物とを印字する工程を含んでなるものである。

【0017】反応液とインク組成物を記録媒体に適用する順序としては、いずれが先であってもよく、すなわち反応液を記録媒体に付着させその後この記録媒体にインク組成物を付着させる方法、インク組成物を印字した後反応液を付着させる方法、さらに反応液とインク組成物をその射出直前または直後に混合する方法のいずれも好適に行うことができる。

【0018】本発明によるインクジェット記録方法にあっては、反応液とインク組成物とが接触することで良好な印字が実現できる。以下は仮定であってこれによって本発明が限定的に解釈されないことを条件にその理由を述

5

べれば次の通りである。反応液とインク組成物とが接触すると、反応液中の多価金属イオンまたはポリアリルアミンもしくはその誘導体がインク組成物中の着色剤、無機酸化物コロイド、その他の成分の分散状態を破壊し、それを凝集させると考えられる。とりわけ、反応液中の多価金属イオンまたはポリアリルアミンもしくはその誘導体と、インク組成物中の無機酸化物コロイドとが反応し、凝集物を形成するものと考えられる。これらの凝集物が着色剤の記録媒体への浸透を抑制すると考えられる。さらに記録媒体上に残ったコロイド粒子は、記録媒体に付着し、さらに粒子同士で結合して皮膜を形成し、着色剤の記録媒体への定着を促進する効果を有すると思われる。これらによって、色濃度の高い、にじみ、印刷ムラの少ない画像を実現するものと考えられる。また、カラー画像においては、異なる色の境界領域での不均一な色混じり、すなわちカラーブリードを有効に防止できるとの利点も有する。以上の機構はあくまで仮定であって、本発明はこの機構に限定して解釈されるものではない。

【0019】また、本発明においては、上記したようにこの無機酸化物コロイドと、反応液中の多価金属イオンまたはポリアリルアミンもしくはその誘導体とが反応し、効率よく凝集物を形成するものと考えられる。よって、着色剤が多価金属イオンまたはポリアリルアミンもしくはその誘導体と凝集物を生じ難いものであっても、良好な印刷画像が実現できる。このことは、本発明による方法が着色剤の種類を選ばず、広範な種類の着色剤の利用を可能にするものであることを意味する。これは本発明の大きな利点である。

【0020】反応液の記録媒体への付着に関しては、インク組成物を付着させる場所にのみ選択的に反応液を付着させるという方法と、紙面全体に反応液を付着させる方法のいずれの態様であってもよい。前者が反応液の消費量を必要最小限に抑えることができ経済的であるが、反応液とインク組成物双方を付着させる位置にある程度の精度が要求される。一方、後者は、前者に比べ反応液およびインク組成物の付着位置の精度の要求は緩和されるが、紙面全体に大量の反応液を付着させることとなり、乾燥の際、紙がカールしやすい。従って、いずれの方法を採用するかは、インク組成物と反応液との組み合わせを考慮して決定されてよい。前者の方法を採用する場合、反応液の付着は、インクジェット記録方法によることが可能である。

【0021】さらに、後記するように反応液は着色剤を含み、インク組成物として機能させてもよい。

【0022】インク組成物

本発明において用いられるインク組成物は、着色剤、無機酸化物コロイド、および水性溶媒を少なくとも含有したものである。

【0023】無機酸化物コロイド

6

本発明において用いられる無機酸化物コロイド（無機酸化物ゾルとも言う）は、分散媒が水または水と良好に混合する有機溶媒からなり、分散質が無機酸化物の超微粒子からなるコロイド溶液を意味する。無機酸化物としては、高分子量の無水珪酸（ SiO_2 ）やアルミナ（ Al_2O_3 ）等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。無機酸化物の超微粒子の粒径は1～100nm程度が一般的であり、好ましくは1～20nmの範囲であり、より好ましくは1～10nmの範囲である。また、無機酸化物コロイドの分散媒は、水または水と良好な相溶性を有する有機溶媒例えばメタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、n-プロパノール等との混合溶媒が一般的である。無機酸化物コロイドは、上記の無機酸化物の超微粒子を水中または、上記の有機溶媒中に分散することによって得られる。上記の無機酸化物の超微粒子を水中に分散させたものは水性ゾル、有機溶媒に分散させたものをオルガノゾルと呼ばれる。

【0024】本発明において用いられる無機酸化物コロイドは、上記のように多価金属塩またはポリアリルアミンもしくはその誘導体と相互作用をして凝集する性質を有する必要がある。

【0025】このような無機酸化物コロイドとしては、市販のものを利用することも可能である。その具体例としては、高分子量の無水珪酸の超微粒子を水中に分散させたスノーテックス S、スノーテックス N、スノーテックス C、スノーテックス SS、スノーテックス XS、スノーテックス 20、スノーテックス 30、スノーテックス 40（以上 日産化学製）、Cataloid SI-350、Cataloid SI-500、Cataloid SI-30、Cataloid S-20L、Cataloid S-20H、Cataloid S-30L、Cataloid S-30H、Cataloid SI-40（以上 デュポン社製）等が挙げられる。また、アルミナの超微粒子を水中に分散させたコロイドとしてアルミナゾル 100、アルミナゾル 200、アルミナゾル 520（以上 日産化学製）等が挙げられる。高分子量の無水珪酸の超微粒子を有機溶媒中に分散させたOSCAL-1432（イソプロピルアルコールゾル；触媒化成工業製）も利用が可能である。上記の市販の無機酸化物コロイド溶液のpHは、酸性またはアルカリ性に調整されているものが多い。これは、無機酸化物コロイドの安定分散領域が酸性側かアルカリ性側に存在するためであり、市販の無機酸化物コロイド溶液をインク中に添加する場合は無機酸化物コロイドの安定分散領域のpHとインクのpHとを考慮して添加する必要がある。

【0026】無機酸化物コロイドの添加量は、その種類およびその凝集物を勘案して適宜決定されてよいが、例えばインク組成物の0.1～15重量%程度が好ましく、より好ましくは0.5～5.0重量%程度の範囲で

50

7

ある。また、複数の無機酸化物コロイドを添加してもよい。

【0027】インク組成物のpH

本発明によるインク組成物は、そのpHが9以上とされてなり、より好ましくは下限がpH10以上であり、また上限は好ましくは11.5以下である。インク組成物のpHが上記値を採ることで、良好な画像が得られる。インク組成物のpHの調製は、有機塩基または無機塩基のいずれによって行われてもよい。有機塩基の好ましい例としてはトリエタノールアミン、ジエタノールアミン、モノエタノールアミン、ジメチルエタノールアミン、ジェチルエタノールアミン、モルホリンなどが挙げられる。また、無機塩基の好ましい例としてはアルカリ金属水酸化物であるリチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム、またはフランシウムの水酸化物が挙げられ、特に水酸化カリウムが好ましい。このアルカリ金属水酸化物の添加は、他の有機塩基または無機塩基の場合に比較して良好な画像形成の観点から好ましい。その理由は明確ではないが、多価金属塩またはポリアリルアミンもしくはその誘導体と、無機酸化物コロイドとの反応性を向上させ、その結果良好な画像を実現できると考えられる。アルカリ金属水酸化物の添加量は、上記pHを実現できる範囲で適宜決定されてよいが、良好な画像形成の観点から、例えばインク組成物の0.01~1重量%程度が好ましく、より好ましくは0.01~0.2重量%程度の範囲である。また、複数のアルカリ金属水酸化物を添加してもよい。

【0028】着色剤

本発明において用いられるインク組成物に含まれる着色剤としては、染料、顔料のいずれであってもよい。本発明にあっては上記のように極めて広範な着色剤を利用することができる。

【0029】染料としては、直接染料、酸性染料、食用染料、塩基性染料、反応性染料、分散染料、建染染料、可溶性建染染料、反応分散染料、など通常インクジェット記録に使用する各種染料を使用することができる。

【0030】顔料としては、特別な制限なしに無機顔料、有機顔料を使用することができる。無機顔料としては、酸化チタンおよび酸化鉄に加え、コンタクト法、ファーンズ法、サーマル法などの公知の方法によって製造されたカーボンブラックを使用することができる。また、有機顔料としては、アゾ顔料（アゾレーキ、不溶性アゾ顔料、縮合アゾ顔料、キレートアゾ顔料などを含む）、多環式顔料（例えば、フタロシアニン顔料、ペリレン顔料、ペリノン顔料、アントラキノン顔料、キナクリドン顔料、ジオキサジン顔料、チオインジゴ顔料、イソインドリノン顔料、キノフラロン顔料など）、染料キレート（例えば、塩基性染料型キレート、酸性染料型キレートなど）、ニトロ顔料、ニトロソ顔料、アニリンブラックなどを使用できる。

8

【0031】本発明の好ましい態様によれば、これらの顔料は、分散剤で水性媒体中に分散させて得られた顔料分散液としてインクに添加されるのが好ましい。好ましい分散剤としては、顔料分散液を調製するのに慣用されている分散剤、例えば高分子分散剤、界面活性剤を使用することができる。

【0032】インク組成物への顔料の添加量は、0.5~25重量%程度が好ましく、より好ましくは2~15重量%程度である。

10 【0033】水性溶媒

本発明によるインク組成物の基本溶媒である水性溶媒とは、水性有機溶媒と、水とからなる。

【0034】水性有機溶媒は、好ましくは低沸点有機溶剤であり、その好ましい例としては、メタノール、エタノール、n-プロピルアルコール、iso-プロピルアルコール、n-ブタノール、sec-ブタノール、tert-ブタノール、iso-ブタノール、n-ペンタノールなどがあげられる。特に一価アルコールが好ましい。低沸点有機溶剤は、インクの乾燥時間を短くする効果がある。

【0035】また、本発明の好ましい態様によれば、水性溶媒はさらに高沸点有機溶媒からなる湿潤剤を含んでなることが好ましい。高沸点有機溶媒の好ましい例としては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、プロピレングリコール、ブチレングリコール、1,2,6-ヘキサントリオール、チオグリコール、ヘキシレングリコール、グリセリン、トリメチロールエタン、トリメチロールプロパンなどの多価アルコール類、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、トリエチレングリコールモノエチルエーテル、トリエチレングリコールモノブチルエーテルなどの多価アルコールのアルキルエーテル類、尿素、2-ピロリドン、N-メチル-2-ピロリドン、1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、トリエタノールアミンなどがあげられる。

【0036】これら湿潤剤の添加量は、インクの0.5~40重量%が好ましく、より好ましくは2~20重量%の範囲である。また、低沸点有機溶剤の添加量はインクの0.5~10重量%が好ましく、より好ましくは1.5~6重量%の範囲である。

【0037】また、本発明に用いられるインク組成物は界面活性剤を含むことができる。界面活性剤の例としては、アニオン性界面活性剤、カチオン性界面活性剤、両性界面活性剤等の各種界面活性剤、メタノール、エタノール、iso-プロピルアルコール等のアルコール類、

50

9

エチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、トリエチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノブチルエーテル等の多価アルコールの低級アルキルエーテルなどがあげられる。

【0038】本発明に用いられるインク組成物は、その他、必要に応じて、pH調整剤、防腐剤、防かび剤等が添加されてよい。例えば、pH調整剤としては、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、トリエタノールアミン

【0039】糖

本発明の好ましい態様によれば、本発明において用いられるインク組成物は、糖を含有してなるのが好ましい。この糖の添加によって、色濃度をさらに改善し、にじみ、および印刷ムラを極めて少なくすることができる。さらに、カラー画像においてはカラーブリードをより高い次元で防止できる。糖類の具体例としては、単糖類、二糖類、オリゴ糖類（三糖類および四糖類を含む）および多糖類があげられ、好ましくはグルコース、マンノース、フルクトース、リボース、キシロース、アラビノース、ガラクトース、アルドン酸、グルシニール、ソルビット、マルトース、セロビオース、ラクトース、スクロース、トレハロース、マルトトリオース、などがあげられる。ここで、多糖類とは広義の糖を意味し、アルギン酸、 α -シクロデキストリン、セルロースなど自然界に広く存在する物質を含む意味に用いることとする。

【0040】また、これらの糖類の誘導体としては、前記した糖類の還元糖（例えば、糖アルコール（一般式 $\text{H}-\text{OCH}_2-(\text{CHOH})_n-\text{CH}_2-\text{OH}$ （ここで、 $n=2\sim 5$ の整数を表す）で表される）、酸化糖（例えば、アルドン酸、ウロン酸など）、アミノ酸、チオ糖などがあげられる。特に糖アルコールが好ましく、具体例としてはマルチール、ソルビットなどがあげられる。

【0041】これら糖類の含有量は、インク組成物の0.1～40重量%、好ましくは0.5～30重量%の範囲が適当である。

【0042】エポキシ基含有化合物およびエポキシ硬化剤

本発明の好ましい態様によれば、本発明において用いられるインク組成物は、エポキシ基含有化合物を含んでなるのが好ましい。本発明において、エポキシ基含有化合物とは、少なくとも二個以上のエポキシ基を分子構造中に有するものであり、エポキシ基が関与した架橋反応を生じ、樹脂化（すなわち高分子量化）するものを意味するものとする。このエポキシ基含有化合物の添加によって、印刷画像に良好な耐擦性、耐水性を付与することができる。

【0043】本発明において用いられるエポキシ基含有化合物としては、エポキシ基を有し、エポキシ基と反応

10

可能な官能基を更に有する化合物と、エポキシ基を有するが、エポキシ基と反応可能な官能基を有しない化合物とが挙げられる。

【0044】ここで、エポキシ基と反応可能な官能基とは、エポキシ基と反応し、その架橋反応を生じさせるものを意味し、例えば、水酸基、カルボキシル基、スルホン酸基、などが挙げられる。本発明にあつては、更にエポキシ基と反応可能な官能基を有するエポキシ基含有化合物を用いると、後記するような反応液へのエポキシ硬化剤の添加を省略することが出来る。一方で、エポキシ基と反応可能な官能基を有するエポキシ基含有化合物を用いながら、更に反応液にエポキシ硬化剤を添加すると、印字の定着速度を更に向上させることが出来る。いずれの利点を得るかは、適宜選択することが出来る。

【0045】本発明においてエポキシ基含有化合物をインク組成物に添加することで、良好な印字が得られる機構は次のように考えられる。但し、この機構はあくまで仮定であつて、本発明はこの機構に限定して解釈されるものではない。

【0046】本発明による方法にあつては、反応液と、インク組成物とを記録媒体に付着させる。インク組成物が記録媒体に付着すると、反応液中の多価金属塩による多価金属イオンまたはポリアリルアミンもしくはその誘導体と、インク組成物中の無機酸化物コロイドとの相互作用によって凝集が生ずることは上記したとおりである。ここで、反応液にエポキシ硬化剤が含まれている場合には、エポキシ基含有化合物のエポキシ基の架橋反応が生じ、樹脂化が進行する。また、エポキシ基含有化合物としてエポキシ基に反応可能な官能基を有する化合物を用いた場合、次のような機構で、エポキシ硬化剤が存在しないにもかかわらず樹脂化が進行するものと考えられる。すなわち、反応液中の多価金属塩またはポリアリルアミンもしくはその誘導体と、無機酸化物コロイドとの凝集により、エポキシ基含有化合物間の距離が極めて小さくなると、隣り合うエポキシ基含有化合物間においてエポキシ基と、それと反応可能な官能基とが反応する現象が生ずると予想される。この反応によってエポキシ基含有化合物間において架橋反応が生じ、樹脂化するものと考えられる。以上のような樹脂化によって、印字が強固に記録媒体に付着し、更に印字表面に樹脂の皮膜が形成される。このような印字は良好な耐擦性、耐水性、耐光性を有するものになるものと考えられる。

【0047】なお、インク組成物中においてこのエポキシ基と反応可能な官能基を有するエポキシ基含有化合物同士が反応してしまうことが好ましくないことは明らかであるから、そのようなエポキシ基含有化合物の利用は避けるのが好ましい。


【0048】本発明において好ましく用いられるエポキシ基含有化合物としては、エポキシ基含有樹脂エマルジョンおよび水溶性エポキシ化合物があげられる。

11

【0049】本発明の好ましい態様によれば、エポキシ基含有樹脂エマルジョンとして、連続相が水であり、分散相が下記の式 (I) および (II) :

【0050】

【化3】



(式中、R¹およびR³は独立してHまたはCH₃を表し、R²はその構造中にアルキル基(好ましくはC₁~₂₁アルキル)、水酸基、カルボキシル基およびスルホン酸基から選ばれる一種以上の基を含んでなる基を表わす)で表わされる繰返し単位を含んでなる共重合体を含んでなる、エポキシ基含有アクリル系樹脂エマルジョンがあげられる。この樹脂は、共重合の態様によっては制限されず、例えばブロックコポリマ、ランダムコポリマなどであることができる。

【0051】また、このような共重合体の末端は、この共重合体が高分子ゆえその性質に本質的な影響を与えるものではないが、一般的には重合開始剤の切片が結合したものとなろう。このような重合開始剤の切片としては、例えば過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウムなどの重合開始剤の切片、具体的には-O-SO₃Hなどがあげられる。

【0052】R²の好ましい例としては、-OH、-COOH、-COO-R(ここで、Rは直鎖または分岐鎖状のアルキル基、好ましくはC₁₋₁₂のアルキル基を表し、更にこのアルキル基上の一以上の水素原子は水酸

12


基、ホスホノ基、またはスルホン酸基で置換されていてよい)、スルホン酸基で置換されたアリール基(例えば、フェニル基、トリル基)が挙げられる。R²として表わされる基の具体例としては、-OH、-COOH、-COOCH₂CH₂OH、-COOCH₂CH(CH₃)OH、-COOCH₂CH₂PO(OH)₂、-C₆H₅SO₃H、-COOCH₂CH₂SO₃H、-COOCH₃、-COOC₂H₅、-COOC₄H₉、-COOC₆H₁₃、-COO(CH₂)₁₁CH₃、-COOCH₂CH(C₃H₇)CH₂C(CH₃)₃等が挙げられる。ここで、R²に含まれることのある水酸基、カルボキシル基、またはスルホン酸基はエポキシ基と反応可能な官能基である。よって、R²がアルキル基のみを含んでなる場合およびR²が水酸基、カルボキシル基、またはスルホン酸基を含んでなるが実質的にエポキシ基と反応しない場合には、樹脂エマルジョンはエポキシ基と反応可能な官能基を有さないものとなる。また、R²がアルキル基に加えて、水酸基、カルボキシル基、またはスルホン酸基を含んでなる場合には、樹脂エマルジョンはエポキシ基と反応可能な官能基を有するものとなる。

【0053】また、この樹脂エマルジョンとして市販のものをを用いることも可能であり、その例としてはアルマテックスZ116(三井東圧化学株式会社製)、ニューコートS-2170およびS-1080(新中村化学工業株式会社製)、パナテックス#952およびHG-9(新中村化学工業株式会社製)、Piestex B-3(新中村化学工業株式会社製)があげられる。

【0054】水溶性エポキシ化合物は、一分子中に、後記するエポキシ硬化剤と反応性のエポキシ基を、好ましくは二個以上含んでなるものであつて、典型的には水溶性ジエポキサイドである。本発明において好ましく用いられる水溶性エポキシ化合物としては、下記の式で表されるものが挙げられる。

【0055】

【化4】



(式中、nは4~9の自然数を表わす)
水溶性エポキシ化合物の好ましい例としては、ポリエチレングリコールグリシジルエーテルがあげられる。市販のものとしてはエポライト400E(ポリエチレングリコール#400グリシジルエーテル、共栄社化学製)、エポライト200E(ポリエチレングリコール#200グリシジルエーテル、共栄社化学製)、エポライト80MF(グリセリンジグリシジルエーテル、共栄社化学製)、エピオールG-100(グリセリンジグリシジルエーテル、日本油脂株式会社製)、デナコール(ナガセ化成株式会社製)があげられる。

【0056】本発明において好ましく用いられるエポキシ基と反応性の官能基を有するエポキシ基含有化合物としては、例えば、前記エポキシ基含有樹脂エマルジョンのうち、R²の少なくとも一部がエポキシ基との反応可能な官能基、つまり、水酸基、カルボキシル基、およびスルホン酸基から選ばれる官能基を含んでなるものがあげられる。R²の一部がアルキル基(好ましくはC₁~₂₁アルキル)を含んでなり、エポキシ基と反応可能な官能基を含まないものであつてもよい。市販のものとしては、アルマテックスZ116(三井東圧化学株式会社製)があげられる。

13

【0057】本発明によるインク組成物におけるエポキシ基含有化合物の含有量は、インク組成物の1～10重量%程度が好ましく、より好ましくは1～5重量%の範囲である。

【0058】なお、本発明において用いられるインク組成物は、後記するように樹脂エマルジョンを含んでなるが、前記したエポキシ基含有化合物がエポキシ基含有樹脂エマルジョンである場合、このエポキシ基含有化合物はこの樹脂エマルジョンの作用をも兼ねるものであり、更に別の成分の樹脂エマルジョンを含まなくともよい。しかし、本発明の好ましい態様によれば、エポキシ基含有樹脂エマルジョンに加え、更に樹脂エマルジョンが添加されるのが好ましい。

【0059】本発明においては、好適にはエポキシ硬化剤を反応液に含ませてもよい。このエポキシ硬化剤は、前記したインク組成物に含まれるエポキシ基含有化合物とともに、架橋反応により、エポキシ基含有化合物の樹脂化（高分子量化）を促進させるものを意味するものとする。本発明にあつては、後記する様なインクジェット記録方法において良好な耐擦性、耐水性を有する印字を与えるエポキシ硬化剤であれば特に制限無く利用することができる。

【0060】本発明において好ましく用いられるエポキシ硬化剤は典型的には水溶性である。このような硬化剤としては、アミン化合物、例えば、エチレンジアミン、ジエチルアミノプロピルアミン、N-アミノエチルピペラジン、トリメチルヘキサメチレンジアミン、脂肪族アミン変成物、水溶性ポリアミン、アミン以外の水溶性常温硬化触媒、例えばP-フェノールスルホン酸などの芳香族スルホン酸、エポキシエマルジョン用硬化剤があげられる。硬化剤として市販のものを利用することをも可能であり、その例としては、アルマテックスH700（三井東圧化学株式会社製）、エポキーH（三井東圧化学株式会社製）があげられる。



【0061】このようなエポキシ硬化剤の反応液中における濃度は、好ましくは0.1～40重量%程度であり、より好ましくは1～20重量%程度である。

【0062】本発明において、反応液が付着した記録媒体に、インク組成物が印字されると、反応液に含有されているエポキシ硬化剤と、インク組成物に含有されているエポキシ基含有化合物とが反応し、エポキシ基含有化合物の架橋反応が進行する。その反応は例えば下記のように表される。

【0063】

【化5】

14



その結果、エポキシ基含有化合物の樹脂化（樹脂エマルジョンの場合更なる高分子量化）が促進される。記録媒体に形成された印字中におけるこのような樹脂化によって印字が強固に記録媒体に付着し、更に印字表面に樹脂の皮膜が形成される。このような印字は良好な耐擦性、耐水性、耐光性を有するものとなる。

【0064】樹脂エマルジョン

また、本発明の好ましい態様によれば、本発明において用いられるインク組成物は樹脂エマルジョンを含んでなるのが好ましい。好ましく用いられる樹脂エマルジョンは、連続相が水であり、分散相の樹脂成分がエポキシ基を含まないものである。なお、前記したように、エポキシ基含有化合物がエポキシ基含有樹脂エマルジョンである場合、この樹脂エマルジョンの添加は必須ではない。このような樹脂成分としては、アクリル系樹脂、酢酸ビニル系樹脂、スチレン-ブタジエン系樹脂、塩化ビニル系樹脂、アクリル-スチレン系樹脂、ブタジエン系樹脂、スチレン系樹脂などがあげられる。

【0065】また、市販の樹脂エマルジョンとしては、例えばマイクロジェルE-1002、E-5002（スチレン-アクリル系樹脂エマルジョン、日本ペイント株式会社製）、ボンコート4001（アクリル系樹脂エマルジョン、大日本インキ化学工業株式会社製）ボンコート5454（スチレン-アクリル系樹脂エマルジョン、大日本インキ化学工業株式会社製）、SAE-1014（スチレン-アクリル系樹脂エマルジョン、日本ゼオン株式会社製）、サイビノールSK-200（アクリル系樹脂エマルジョン、サイデン化学株式会社製）、などがあげられる。

【0066】本発明の好ましい態様によれば、これらの樹脂は親水性部分と疎水性部分とを併せ持つ重合体であるのが好ましい。また、これらの樹脂成分の粒子径はエマルジョンを形成する限り特に限定されないが、150nm程度以下が好ましく、より好ましくは5～100nm程度である。

【0067】これらの樹脂エマルジョンは、重合反応によって得られた重合体に、界面活性剤と水を加えて乳化する、あるいは、モノマーを界面活性剤存在下の水中で乳化重合することによって得ることができる。例えば、アクリル系樹脂エマルジョンまたはスチレン-アクリル系樹脂のエマルジョンは、（メタ）アクリル酸エステルまたはスチレンと（メタ）アクリル酸エステルとを界面活性剤等の乳化剤の存在下で乳化重合することによって得ることができる。樹脂成分と界面活性剤との混合の割

15

合は、通常10:1~5:1程度とするのが好ましい。界面活性剤の使用量が前記範囲にあることでより良好なインクの耐水性、浸透性が得られる。界面活性剤は特に限定されないが、好ましい例としてはアニオン性界面活性剤（例えばアルキルサルフェート、アルキルアシルスルホネート、ジアルキルサクシネート、アルキルナフタレンスルホネートなど）、HLB10以上の非イオン性界面活性剤（例えば、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルアシルエーテルなど）があげられ、これらを単独または二種以上混合して用いることができる。

【0068】また、分散相成分としての樹脂と水との割合は、樹脂100重量部に対して水60~400重量部、好ましくは100~200の範囲が適当である。

【0069】本発明に使用するインク組成物は、樹脂エマルジョンを、その樹脂成分がインク組成物の0.1~40重量%となるよう含有するのが好ましく、より好ましくは1~25重量%の範囲である。

【0070】エポキシ基を含有している樹脂エマルジョン、エポキシ基を含有していない樹脂エマルジョンのいずれも、多価金属イオンまたはポリアリルアミンもしくはその誘導体との相互作用により、着色成分の浸透を抑制し、さらに記録媒体への定着を促進する効果を有するものと考えられる。

【0071】反応液

本発明において用いられる反応液は、基本的に多価金属塩またはポリアリルアミンもしくはその誘導体と、水とを含んでなる。さらに、インク組成物がエポキシ基含有化合物を含んでなる場合には、好ましくは前記したエポキシ硬化剤とを含んでなる。

【0072】本発明において、反応液に含まれる多価金属塩は、2価以上の多価金属イオンと、これら多価金属イオンに結合する好ましくは硝酸イオンまたはカルボン酸イオンとから構成され、水に可溶なものである。

【0073】ここで、カルボン酸イオンは、好ましくは炭素数1~6の飽和脂肪族モノカルボン酸および炭素数7~11の炭素環式モノカルボン酸からなる群から選択されるカルボン酸から誘導されるものである。炭素数1~6の飽和脂肪族モノカルボン酸の好ましい例としては、蟻酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、吉草酸、イソ吉草酸、ピバル酸、ヘキサン酸などが挙げられる。特に蟻酸、酢酸が好ましい。

【0074】このモノカルボン酸の飽和脂肪族炭化水素基上の水素原子は水酸基で置換されていてもよく、そのようなカルボン酸の好ましい例としては、乳酸が挙げられる。

【0075】さらに、炭素数6~10の炭素環式モノカルボン酸の好ましい例としては、安息香酸、ナフトエ酸等が挙げられ、より好ましくは安息香酸である。

【0076】一方、多価金属イオンの具体例としては、

16

Ca^{2+} 、 Cu^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Ba^{2+} などの二価金属イオン、 Al^{3+} 、 Fe^{3+} 、 Cr^{3+} などの三価金属イオンが挙げられる。陰イオンとしては、 Cl^- 、 NO_3^- 、 I^- 、 Br^- 、 ClO_3^- 、および CH_3COO^- が挙げられる。




【0077】とりわけ、上記陰イオンと、 Ca^{2+} または Mg^{2+} より構成される金属塩は、反応液のpH、得られる印刷物の品質という2つの観点から、好適な結果を与える。

【0078】これら多価金属塩の反応液中における濃度は印字品質、目詰まり防止の効果が得られる範囲で適宜決定されてよいが、好ましくは0.1~40重量%程度であり、より好ましくは5~25重量%程度である。

【0079】反応液に用いることができるポリアリルアミンおよびその誘導体は水に可溶で、水中でプラスに荷電するカチオン系高分子である。例えば、式(a)、式(b)、および式(c)が挙げられる。

【0080】

【化6】



(式中、X⁻は塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン、硝酸イオン、燐酸イオン、硫酸イオン、酢酸イオン等を表す)

【0081】さらに、アリルアミンとジアリルアミンが共重合したポリマーやジアリルメチルアンモニウムクロライドと二酸化硫黄との共重合体を使用することもできる。

【0082】これらポリアリルアミンまたはその誘導体の含有量は、反応液の0.5~10重量%であることが好ましい。

【0083】また、本発明において反応液には、高沸点有機溶媒などの湿潤剤を含んでなることが好ましい。高沸点有機溶媒の好ましい例としては、インク組成物の項で記載したものが挙げられる。高沸点有機溶媒は、反応

30

40

50

17

液の乾燥を防ぐことによりヘッドの目詰まりを防止する。

【0084】高沸点有機溶媒の添加量は特に限定されないが、好ましくは0.5～40重量%程度であり、より好ましくは2～20重量%程度である。

【0085】本発明の好ましい態様によれば、高沸点有機溶媒としてトリエチレングリコールモノブチルエーテル、グリセリンを添加するのが好ましい。これらを組み合わせて添加する場合、トリエチレングリコールモノブチルエーテルおよびグリセリンの添加量はそれぞれ10

～20重量%程度および1～15重量%程度が好ましい。

【0086】また、この反応液は、カラー着色剤を添加して着色され、インク組成物の機能を兼ね備えたものとしてもよい。

【0087】その他、保存安定性を向上させるため必要に応じて、反応液にpH調整剤、防腐剤、防かび剤等を添加しても良い。

【0088】このうち、pH調整剤としては、トリエタノールアミンがあげられる。トリエタノールアミンが添加される場合、その添加量は、0～2.0重量%程度が好ましい。なお、本発明によるインク組成物において添加することができるアルカリ金属水酸化物は塩基性であることから、pH調整剤を兼ねることができる。

【0089】インクジェット記録方法および記録装置
本発明によるインクジェット記録方法およびそれを実施するインクジェット記録装置について以下、図面を用いて説明する。

【0090】図1のインクジェット記録装置は、インク組成物および反応液をタンクに収納し、インク組成物および反応液がインクチューブを介して記録ヘッドに供給される態様である。すなわち、記録ヘッド1とインクタンク2とがインクチューブ3で連通される。ここで、インクタンク2は内部が区切られてなり、インク組成物、場合によって複数のカラーインク組成物の部屋と、反応液の部屋とが設けられてなる。

【0091】記録ヘッド1は、キャリッジ4に搭載され、モータ5で駆動されるタイミングベルト6によってガイド9にガイドされて移動する。一方、記録媒体である紙7はプラテン8によって記録ヘッド1と対面する位置に置かれる。なお、この態様においては、キャップ10が設けられてなる。このキャップ10には吸引ポンプ11が連結され、いわゆるクリーニング操作を行う。吸引されたインク組成物はチューブ12を介して廃インクタンク13に溜め置かれる。

【0092】記録ヘッド1のノズル面の拡大図を図2に示す。1bで示される部分が反応液のノズル面であって、反応液が吐出されるノズル21が縦方向に設けられてなる。一方、1cで示される部分がインク組成物のノ

ブラックインク1

18

ズル面であって、ノズル22、23、24、25からはそれぞれイエローインク組成物、マゼンタインク組成物、シアンインク組成物、そしてブラックインク組成物が吐出される。

【0093】さらにこの図2に記載の記録ヘッドを用いたインクジェット記録方法を図3を用いて説明する。記録ヘッド1は矢印A方向に移動する。その移動の間に、ノズル面1bより反応液が吐出され、記録媒体7上に帯状の反応液付着領域31を形成する。次に記録媒体7が紙送り方向矢印Bに所定量移送される。その間記録ヘッド1は図中で矢印Aと逆方向に移動し、記録媒体7の左端の位置に戻る。そして、既に反応液が付着している反応液付着領域にインク組成物を印字し、印字領域32を形成する。

【0094】また、図4に記載のように記録ヘッド1において、ノズルを全て横方向に並べて構成することも可能である。図中で、41aおよび41bは反応液の吐出ノズルであり、ノズル42、43、44、45からはそれぞれイエローインク組成物、マゼンタインク組成物、シアンインク組成物、そしてブラックインク組成物が吐出される。このような態様の記録ヘッドにおいては、記録ヘッド1がキャリッジ上を往復する往路、復路いずれにおいても印字が可能である点で、図2に示される記録ヘッドを用いた場合よりも速い速度での印字が期待できる。

【0095】さらに、インクジェット記録装置には、インク組成物の補充がインクタンクであるカートリッジを取り替えることで行われるものがある。また、このインクタンクは記録ヘッドと一体化されたものであってもよい。

【0096】このようなインクタンクを利用したインクジェット記録装置の好ましい例を図5に示す。図中で図1の装置と同一の部材については同一の参照番号を付した。図5の態様において、記録ヘッド1aおよび1bは、インクタンク2aおよび2bと一体化されてなる。記録ヘッド1aまたは1bをそれぞれインク組成物および反応液を吐出するものとする。印字方法は基本的に図1の装置と同様であってよい。そして、この態様において、記録ヘッド1aとインクタンク2aおよび記録ヘッド1bおよびインクタンク2bは、キャリッジ4上とともに移動する。

【0097】

【実施例】以下の実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

【0098】インク組成物および反応液の調製
以下のインク組成物を調製した。

【0099】

19	20
カーボンブラックMA7	5重量%
(三菱化学株式会社製)	
スチレン-アクリル酸共重合体 (分散剤)	1重量%
アルマテックスZ116	3重量%
(エポキシ基含有アクリル樹脂エマルジョン、樹脂成分50%、三井東圧化学株式会社製)	
スノーテックスS	2重量%
(コロイダルシリカ、SiO ₂ 含有30%、日産化学製)	
スクロース	0.7重量%
マルチトール	6.3重量%
グリセリン	10重量%
KOH	0.1重量%
イオン交換水	残量
pH=10.0	

【0100】カーボンブラックと分散剤とを混合し、サンドミル (安川製作所製) 中で、ガラスビーズ (直径1.7mm、混合物の1.5倍量 (重量)) とともに2時間分散させた。その後ガラスビーズを取り除き、他の上記成分を加え、常温で20分間攪拌した。5μmのメ

ンブランフィルターでろ過して、インクジェット記録用インクを得た。

【0101】上記ブラックインク1の製造法に準じて、以下のインク組成物を調製した。

ブラックインク2

カーボンブラックRaven1080	5重量%
(コロンビヤ・カーボン株式会社製)	
スチレン-アクリル酸共重合体 (分散剤)	1重量%
アルマテックスZ116	3重量%
(エポキシ基含有アクリル樹脂エマルジョン、樹脂成分50%、三井東圧化学株式会社製)	
スノーテックスC	2重量%
(コロイダルシリカ、SiO ₂ 含有量20%、日産化学製)	
スクロース	0.7重量%
マルチトール	6.3重量%
グリセリン	10重量%
トリエタノールアミン	0.9重量%
イオン交換水	残量
pH=9.8	

【0102】

ブラックインク3

カーボンブラックRaven1080	5重量%
(コロンビヤ・カーボン株式会社製)	
スチレン-アクリル酸共重合体 (分散剤)	1重量%
マルチトール	5重量%
グリセリン	10重量%
イオン交換水	残量
pH=7.7	

【0103】

カラーインクセット1

シアンインク1

顔料KETBLUEEX-1	2重量%
(大日本インキ化学工業株式会社製)	
スチレン-アクリル酸共重合体 (分散剤)	1重量%
アルマテックスZ116	3重量%

21

(エポキシ基含有アクリル樹脂エマルジョン、樹脂成分50%、三井東圧化学株式会社製)

スノーテックスS	2重量%
(コロイダルシリカ、SiO ₂ 含有量30%、日産化学製)	
スクロース	0.7重量%
マルチトール	6.3重量%
グリセリン	10重量%
KOH	0.1重量%
イオン交換水	残量
pH=10.3	

【0104】

マゼンタインク1

顔料KETRED309	2重量%
(大日本インキ化学工業株式会社製)	
スチレン-アクリル酸共重合体(分散剤)	1重量%
アルマテックスZ116	3重量%

(エポキシ基含有アクリル樹脂エマルジョン、樹脂成分50%、三井東圧化学株式会社製)

スノーテックスS	2重量%
(コロイダルシリカ、SiO ₂ 含有量30%、日産化学製)	
スクロース	0.7重量%
マルチトール	6.3重量%
グリセリン	10重量%
KOH	0.1重量%
イオン交換水	残量
pH=10.3	

【0105】

イエローインク1

顔料KETYELLOW403	2重量%
(大日本インキ化学工業株式会社製)	
スチレン-アクリル酸共重合体(分散剤)	1重量%
アルマテックスZ116	3重量%

(エポキシ基含有アクリル樹脂エマルジョン、樹脂成分50%、三井東圧化学株式会社製)

スノーテックスS	
(コロイダルシリカ、SiO ₂ 含有量30%、日産化学製)	
スクロース	0.7重量%
マルチトール	6.3重量%
グリセリン	10重量%
KOH	0.1重量%
イオン交換水	残量
pH=10.3	

カラーインク2シアンインク2

顔料KETBLUEX-1	2重量%
(大日本インキ化学工業株式会社製)	
スチレン-アクリル酸共重合体(分散剤)	1重量%
グリセリン	10重量%
イオン交換水	残量
pH=7.8	

23	24
<u>マゼンタインク2</u>	
顔料KETRED309	2重量%
(大日本インキ化学工業株式会社)	
スチレン-アクリル酸共重合体(分散剤)	1重量%
スクロース	1重量%
グリセリン	10重量%
イオン交換水	残量
pH=7.5	
<u>イエローインク3</u>	
顔料KETYELLOW403	2重量%
(大日本インキ化学工業株式会社製)	
スチレン-アクリル酸共重合体(分散剤)	1重量%
マルチトール	5重量%
グリセリン	10重量%
イオン交換水	残量
pH=7.6	

【0106】下記の成分を混合して、反応液を調製した。 【0107】

<u>反応液1</u>	
硝酸マグネシウム・六水和物	25重量%
トリエチレングリコール・モノ・ブチルエーテル	10重量%
グリセリン	10重量%
イオン交換水	残量

【0108】

<u>反応液2</u>	
酢酸カルシウム・四水和物	10重量%
アルマテックスH700	3重量%
(水溶性ポリアミン、三井東圧化学株式会社製)	
トリエチレングリコール・モノ・ブチルエーテル	10重量%
グリセリン	10重量%
イオン交換水	残量

【0109】印字評価試験

以下の評価試験は以下の各紙を用いて行った。また、以下において、インク組成物および反応液は後記する表に記載の組み合わせとした。また、その印刷はインクジェットプリンタMJ-700V2C(セイコーエプソン株式会社製)を用いて行った。

【0110】印字試験用紙

- ①Xerox P紙(ゼロックス株式会社製)
- ②Ricopy 6200紙(リコー株式会社製)
- ③Xerox 4024紙(ゼロックス株式会社製)
- ④Neenah Bond紙(キンバリークラーク社製)
- ⑤Xerox R紙(ゼロックス株式会社製・再生紙)
- ⑥やまゆり紙(本州製紙株式会社・再生紙)

【0111】評価1:印字品質(単色にじみ)

反応液を100% dutyで記録紙に付着させた後、インク組成物によって文字を印字した。得られた印刷物におけるにじみの発生の有無を以下の基準で評価した。

A:全紙においてにじみの発生がない

B:一部の用紙(再生紙)においてのみわずかなにじみが発生する

C:全紙にヒゲ状のにじみが発生する

NG:文字の輪郭がはっきりしないほどにじみが発生する

【0112】評価2:印刷品質(カラーブリード)

反応液を100% dutyで記録紙に付着させた後、100% dutyでカラーインク(シアン、マゼンタ、イエロー)を同時印字し、色境界での不均一な色の混じりを目視で評価した。その結果を、以下の基準で評価した。

A:全紙において色の混じりが全くなく境界が鮮明な場合

B:一部の用紙(再生紙)において色の混じりがわずかに生じた場合

C:評価全紙においてヒゲ状に色の混じりが発生した場合

NG:評価全紙において色境界がはっきりしないほど色が混ざった場合

25

【0113】評価3：インク定着性

反応液を100% dutyで記録紙に付着させた後、インクジェットプリンタMJ-700V2C用専用光沢フィルム（セイコーエプソン株式会社製）に印字した後、印刷物を24時間自然乾燥させた。乾燥された後印刷物の印字部分に、貼着テープ（セロハンテープ：積水テープ（積水化学製）を貼り、指で2～3回擦った後、粘着テープを引き剥がした。粘着テープがはがされた箇所の印字物の状態を目視で観察し、以下の基準で評価した。

A：インク（着色剤）の剥離が全くない

B：インク（着色剤）の剥離がわずかにある

NG：インク（着色剤）が完全に剥離する

【0114】評価4：吐出安定性評価

インクジェットプリンタMJ-700V2Cを用いて、

26

常温下、連続印字を行い、ドット抜けおよびインクの飛び散りの有無を観察した。その結果を以下の基準で評価した。

AA：72時間経過時で、ドット抜けまたはインクの飛び散りの発生が10回以下である。

A：48～72時間の内に、ドット抜けまたはインクの飛び散りが10回発生した。

B：24～48時間の内に、ドット抜けまたはインクの飛び散りが10回発生した。

10 C：1～24時間の内に、ドット抜けまたはインクの飛び散りが10回発生した。

NG：1時間以内に、ドット抜けまたはインクの飛び散りが10回発生した。

【0115】評価結果は次の表に記載の通りであった。

	反応液	ブラックインク	評価1	評価3	評価4
実施例1	1	1	A	A	AA
実施例2	2	2	A	A	A
比較例1	1	3	C	NG	NG

【0116】

20

	反応液	カラーインクセット	評価2
実施例3	1	1	A
比較例2	1	2	C
比較例3	なし	2	NG

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による方法を実施するインクジェット記録装置を示す図であって、この態様においては記録ヘッドとインクタンクがそれぞれ独立してなり、インク組成物および反応液はインクチューブにより記録ヘッドに供給される。

【図2】記録ヘッドのノズル面の拡大図であって、1bが反応液のノズル面であり、1cがインク組成物のノズル面である。

【図3】図2の記録ヘッド用いたインクジェット記録ヘッド説明する図である。図中で、31は反応液付着領域であり、32は反応液が付着された上にインク組成物が印字された印字領域である。


【図4】記録ヘッドの別の態様を示す図であって、吐出ノズルが全て横方向に並べて構成されたものである。

【図5】本発明による方法を実施するインクジェット記録装置を示す図であって、この態様においては記録ヘッドとインクタンクが一体化されてなる。


30 【符号の説明】

- 1 記録ヘッド
- 2 インクタンク
- 3 インクチューブ
- 21 反応液吐出ノズル
- 22, 23, 24, 25 インク組成物吐出ノズル
- 31 反応液付着領域
- 32 印字領域


【図2】




【図3】



【図4】



【図1】



【図5】

